PEGA PISO Y MÁRMOL

Adhesivo base cemento para la instalación de pisos cerámicos, mármol y cantera.



PRESENTACIÓN 20 kg

COLOR GRIS

USO INTERIOR Y EXTERIOR

DESCRIPCIÓN

Adhesivo base cemento, enriquecido con aditivos y productos químicos. Especialmente diseñado para colocar pisos cerámicos, mármol y cantera, con un adecuado tiempo de trabajo.

VENTAJAS

- Granulometría controlada.
- Buena trabajabilidad.
- Mayor dureza y resistencia.

USOS

Excelente para la instalación de todo tipo de losetas cerámicas, azulejos, pisos cerámicos, de mármol, cantera y piedra.

PREPARACIÓN

1. Agregue aproximadamente 4 litros de agua limpia por saco y mezcle enérgicamente hasta lograr una pasta espesa y uniforme.
2. Deje reposar la mezcla de 10 a 15 minutos para permitir que los químicos se disuelvan.
3. Vuelva a mezclar sin agregar más agua, el producto está listo para su aplicación.

Para losetas con baja absorción de agua (menores al 4%), utilice el ADITIVO ACRÍLICO ADC PREMIUM en la proporción indicada en la ficha del producto.

APLICACIÓN

1. La superficie a cubrir deberá estar limpia, libre de polvo, aceite, pintura, grasa o elementos que afecten una adecuada adherencia.
2. Aplique el producto con la parte plana de una llana metálica, hasta cubrir la superficie a instalar (no mayor a 1 m²).
3. Con la parte dentada de la llana, raye con una profundidad adecuada al tipo y tamaño de loseta que va a instalar.
4. Evite ajustar las piezas después de 15 minutos de haberlas instalado.

RENDIMIENTO

De 2 a 3 m² por saco, dependiendo de las prácticas de instalación, superficie a recubrir y tipo de loseta a instalar.

ALMACENAMIENTO

Almacene en un lugar fresco y seco. Evite el exceso de humedad. Después de un año de su fecha de elaboración el producto empieza a perder sus propiedades.

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICA	BLANCO	GRIS	ESPECIFICACIÓN	UNIDADES
Demanda de agua	19	20	No aplica	%
Resistencia al corte en loseta de alta absorción de agua a 28 días	20	21	≥11	kg/cm²
Resistencia al corte en loseta de baja absorción de agua a 28 días	17	18	≥11	kg/cm²
Resistencia a la compresión a 28 días	95	150	≥60 Bco. / ≥120 Gris	kg/cm²
Tiempo abierto	60	55	≥25	Minutos
Dureza	67	70	≥60 Bco. / ≥65 Gris	Shore D
Absorción de agua	16	13	≤ 25 Bco. / ≤17 Gris	%
Sulfatos totales	0.75	0.90	≤1.5	%

Los resultados son valores típicos y pueden variar. Consulte las recomendaciones de aplicación y seguridad antes de usar el producto.