# PEGA PORCELÁNICO

Adhesivo elaborado con resinas especiales para obtener una alta adherencia, ideal para la instalación de pisos porcelánicos en interiores y tráfico ligero residencial.




**PRESENTACIÓN**
**20 kg**

**DISPONIBLE EN**
**BLANCO Y GRIS**

**USO**
**INTERIOR Y EXTERIOR TRÁFICO LIGERO**

## DESCRIPCIÓN

Adhesivo elaborado con resinas especiales, modificado con aditivos y químicos, que proporciona una alta adherencia y un excelente tiempo de trabajo. Ideal para la instalación de porcelanatos en interiores y tráfico ligero residencial.

## VENTAJAS

- Alta adherencia.
- Granulometría controlada.
- Excelente trabajabilidad.
- Mayor tiempo abierto.

## USOS

Excelente para la instalación de todo tipo de losetas cerámicas, azulejos, pisos cerámicos, mármol, cantera y, especialmente, pisos porcelánicos y rectificados en interiores y tráfico ligero.

## PREPARACIÓN

1. Agregue aprox. 4 litros de agua limpia por saco y mezcle enérgicamente hasta lograr una pasta espesa y uniforme.
2. Deje reposar la mezcla de 8 a 10 minutos para permitir que los químicos se disuelvan.
3. Vuelva a mezclar sin agregar más agua, el producto está listo para su aplicación.

## APLICACIÓN

1. La superficie a cubrir deberá estar limpia, libre de polvo, aceite, pintura, grasa o elementos que afecten una adecuada adherencia.
2. Aplique el producto con la parte plana de una llana metálica, de tal forma que cubra toda la superficie a instalar (se recomienda 1 m²).
3. Con la parte dentada de la llana, raye con una profundidad adecuada al tipo de loseta que va a usar.
4. Evite ajustar las piezas después de 15 minutos de haberlas instalado.

## SECADO

Un secado mínimo se obtiene entre 36 y 48 horas, dependiendo de la temperatura del ambiente. El emboquillado deberá hacerse 48 horas después. Utilice JUNTEADOR FINO ADC PREMIUM.

## RENDIMIENTO

De 2 a 3 m² por saco, dependiendo de las prácticas de instalación, superficie y el tipo de loseta a instalar.

## ALMACENAMIENTO

Almacene en un lugar fresco y seco. Evite el exceso de humedad. Después de un año de su fecha de elaboración el producto empieza a perder sus propiedades.

## DATOS TÉCNICOS

| CARACTERÍSTICA | BLANCO | GRIS | ESPECIFICACIÓN | UNIDADES |
|---|---|---|---|---|
| Demanda de agua | 18 | 20 | No aplica | % |
| Resistencia al corte en loseta de alta absorción de agua a 28 días | 25 | 28 | ≥20 | kg/cm² |
| Resistencia al corte en porcelanato a 28 días | 16 | 18 | ≥13 | kg/cm² |
| Resistencia a la compresión a 28 días | 165 | 175 | ≥125 | kg/cm² |
| Tiempo abierto | 60 | 60 | ≥25 | Minutos |
| Dureza | 70 | 72 | ≥60 | Shore D |
| Absorción de agua | 12 | 11 | ≤16 | % |

Los resultados son valores típicos y pueden variar. Consulte las recomendaciones de aplicación y seguridad antes de usar el producto.